



isolresine edilizie
Contrada Votano Z.I. Capurso (BA)
Tel/Fax: 080 4553227
www.isolresine.it

RESINGUM SPORT



RESINA PROTETTIVA PER CAMPI DA TENNIS O CALCETTO

DESCRIZIONE

E' un prodotto monocomponente a base di resine acriliche poliuretaniche in dispersione acquosa caricato con polvere di gomma, la quale conferisce al prodotto finito ottime caratteristiche prestazionali, in termini di elasticità, di adesione e resistenza nel tempo all'azione chimica degli agenti atmosferici.

UTILIZZI

Viene usato prevalentemente per realizzare rivestimenti di superfici destinate all'utilizzo di campi sportivi (campi da tennis, pallavolo, ecc.).

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Le superfici dovranno presentarsi asciutte, prive di oli, grassi, polvere e qualsiasi altro materiale che possa pregiudicare l'aderenza della resina al supporto.

MODALITA' D'USO

Può essere applicato a rullo o a pennello. Per ottenere un risultato ottimale è necessario dare una mano di Primer ISOLFIX e due mani di RESINGUM SPORT senza diluire il prodotto. Applicare il prodotto in doppia mano aspettando la completa essiccazione della prima.

CONSUMI

Per un buon risultato è necessario ottenere uno spessore minimo del film secco di almeno 70 - 90 Micron.
I consumi variano da 700 - 900 g/mq in base alla porosità del supporto.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Colore: bianco, rosso, verde, giallo o altri colori
Ral a richiesta
Peso specifico: 1,48 +/- 0,05 g/ml a 25°
Residuo secco: 71,14% in peso 57,3% in volume
Viscosità: 3800 +/- 700 mPascal a 25° (spindle 3rpm 30)
Punto di infiammabilità: non applicabile
Secco al tatto: 7090' (25° 50% U.R.)
Ricopertura: 8h alla temperatura di 23°±2°;
umidità relativa del 50%±5%
Condizioni per l'utilizzo: temperatura compresa tra i 10 e i 28°
Umidità inferiore all'80%
Non usare il materiale in presenza di pioggia.
Solvente per la pulizia attrezzi: acqua
Simbolo di pericolosità sull'etichetta: nessuno
Magazzinaggio: 12 mesi conservato in luogo asciutto e confezione integra

STOCCAGGIO

Confezione L 4
Confezione L 14

AVVERTENZE

Prima di procedere con l'applicazione del sistema RESINGUM SPORT è importante assicurarsi che il supporto sia sufficientemente asciutto compatto e non inquinato da oli, grassi e altre parti incoerenti, che possono provocare distacchi e/o formazione di bolle compromettendo la riuscita a regola d'arte della lavorazione.
Non applicare in previsione di pioggia imminente. Valutare attentamente anche la totale asciugatura dei ripristini cementizi onde evitare rigonfiamenti dovuti all'umidità del supporto.
In fase di posa considerare che un elevato tasso di umidità rallenta l'asciugatura del prodotto e che pioggia o altre precipitazioni possono dilavare il prodotto se non perfettamente asciutto.