

**SAN MARCO**  
è un marchio di  
SAN MARCO GROUP Spa

[www.san-marco.com](http://www.san-marco.com)

SAN MARCO GROUP  
Via Alta 10/A - 30020  
Marcon (Venezia), Italia

[info@sanmarcogroup.com](mailto:info@sanmarcogroup.com)  
+39 041 4569322  
[www.sanmarcogroup.com](http://www.sanmarcogroup.com)

# Marcofix

FISSATIVO MURALE PIGMENTATO A SOLVENTE PER ESTERNI



SERIE 442

MARCOFIX - V.2024-09-23

## DESCRIZIONE

MARCOFIX è un isolante coprente a solvente indicato per l'impregnazione ed il consolidamento dei supporti murali all'esterno. Grazie al suo legante stiren-acrilico sciolto in solvente, penetra e consolida il supporto murale o gli strati residui di pitture e rivestimenti. L'elevata copertura e la possibilità di essere colorato a tintometro rendono MARCOFIX sottofondo ideale per rivestimenti a spessore e pitture, anche in tonalità intense.

## INDICAZIONI DI IMPIEGO

Applicabile su:

- Intonaci nuovi e vecchi a base di leganti idraulici.
- Superfici in calcestruzzo.
- Vecchie pitture e rivestimenti di natura organica o minerale, asciutti, compatti, assorbenti e coesi.
- Conglomerati di varia natura minerale purché assorbenti.

Le superfici vanno adeguatamente preparate seguendo le modalità del paragrafo 'PREPARAZIONE DEL SUPPORTO'.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Natura del Legante: copolimero stiren-acrilico in soluzione
- Solvente: miscela di idrocarburi alifatici
- Massa volumica UNI EN ISO 2811-1:  $1,55 \pm 0,05$  kg/l.
- Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto in 3 ore; sovraverniciabile dopo 6 ore.

## PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Superfici in intonaco:

- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto e maturato. Se necessario provvedere al rifacimento o al consolidamento con prodotti specifici.
- In presenza di muffe trattare la superficie con il detergente COMBAT 222 cod. 4810222 e con il risanante COMBAT 333 cod. 4810333.

- Rimuovere, spazzolando oppure mediante lavaggio le eventuali efflorescenze presenti e le parti sfoglianti di vecchie pitture.
- Asportare i depositi di polvere, smog ed altro, mediante spazzolatura.
- Eseguire eventuali rasature su intonaco con RASAMIX 9440160 o con BETOMARC 9450150 o con RASOMARC 9500150 secondo la tipologia del supporto.
- In presenza di supporti sfarinanti applicare un primo strato di fissativo murale a solvente ISOMARC.
- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto ed applicare uno strato di MARCOFIX.
- Dopo almeno 6 ore applicare il prodotto di finitura.

#### Superfici in calcestruzzo:

- Spazzolare le superfici ed eliminare eventuali strati di vecchie pitture in fase di sfogliamento.
- In presenza di muffe trattare la superficie con il detergente COMBAT 222 cod. 4810222 e con il risanante COMBAT 333 cod. 4810333.
- Asportare le parti strutturali di cemento scarsamente aderenti.
- I tondini metallici delle armature che affiorano in superficie vanno spazzolati accuratamente e trattati con BETOXAN PRIMER 9490125 Boiaccia passivante.
- Ripristinare le parti mancanti con il rasante BETOXAN 400 o BETOXAN 300 Malta antiritiro tixotropica fibrorinforzata 9490140/0130; effettuare la rasatura finale con BETOXAN 200 Rasante antiritiro anticarbonatazione 9490120.
- In presenza di supporti sfarinanti applicare un primo strato di fissativo murale a solvente ISOMARC
- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto e applicare uno strato di MARCOFIX.
- Dopo almeno 6 ore applicare il prodotto di finitura.

\*(Le diluizioni dell'isolante e la quantità da applicare sono in funzione dell'assorbimento del supporto e vanno determinati con prove preliminari sul supporto specifico).

## INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

#### Condizioni dell'ambiente e del supporto:

Temperatura dell'ambiente: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Umidità relativa dell'ambiente: <75%

Temperatura del supporto: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Umidità del supporto: <10%

Evitare le applicazioni sotto l'azione diretta del sole.

- Attrezzi: pennello, rullo, spruzzo.

- Nr strati: 1

- Il prodotto va applicato in strato uniforme evitando la formazione di colature.

- Diluizione: 20-50% con Diluente Sintetico 5210011. La giusta quantità può essere valutata controllando il consolidamento della superficie che non deve presentare sfarinamento dopo l'applicazione di MARCOFIX.

- La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con diluente sintetico.

- Resa indicativa: 9-11 mq/l per strato e si riferisce alle applicazioni su supporti lisci e mediamente assorbenti. E' opportuno determinare la resa effettiva con una prova preliminare sul supporto specifico.

## MAGAZZINAMENTO

Temperatura massima di conservazione: +30 °C

Temperatura minima di conservazione: +5 °C

Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 3 anni dalla data di produzione se

conservato nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate.

## INDICAZIONI DI SICUREZZA

Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC)  
Cat. A/h: Primer fissativi (base solvente): 750 g/l (2010)  
Il prodotto contiene max: 750 g/l VOC

Infiammabile - irritante - pericoloso per l'ambiente  
Il prodotto deve essere trasportato, utilizzato e stoccato secondo le vigenti norme di igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare essiccare completamente i residui e trattarli come rifiuti speciali. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di sicurezza.

## VOCE DI CAPITOLATO

Fissativo murale pigmentato a solvente per esterno.  
Applicazione, su superfici già predisposte, di isolante fissativo pigmentato a solvente MARCOFIX serie 442 a base di resina stiren-acrilica in soluzione ad elevato effetto consolidante e coprente, nelle quantità determinate dall'assorbimento del supporto.  
Fornitura e posa in opera del materiale € ..... al mq.