

NATUR WOOD PLUS

Impregnante all'acqua con filtri UV e cera

0814.

18/05/21 rev.02



Descrizione e impieghi:

Impregnante all'acqua per legno dall'aspetto opaco formulato con particolari resine e filtri U.V. in grado di proteggere il legno dal sole e dagli eventi atmosferici. L'aggiunta di additivi idrorepellenti rende il legno impermeabile all'acqua impedendone l'assorbimento, ma consentendo la naturale traspirazione per mantenere il legno luminoso e bello a lungo.

Particolarmente indicato per il trattamento interno ed esterno di porte, finestre, persiane, balconi, sottotetti, gazebo, capanni, steccati, travi, perline, ecc., e per tutti gli oggetti, costruzioni e/o strutture di legno esposti all'acqua e al sole.

Il prodotto può essere colorato utilizzando il sistema tintometrico ADVANCE HT.

Caratteristiche tecniche

Colore	:	trasparente
Natura del legante	:	dispersione alchidica
Aspetto del film dopo impregnazione	:	opaco
Peso specifico	:	1.02 kg/l (± 0.02)
Resa pratica indicativa	:	10 ÷ 12 m ² /l con uno strato, secondo il tipo di legno, la porosità ed il grado d'assorbimento.
Stabilità di stoccaggio	:	24 mesi in confezione integra.

NB: I dati sono rilevati alla temperatura di 20°C.

Prodotto conforme alla Direttiva **2004/42/CE**; Categoria **A/f**, BA: COV massimo 130 g/l (2010); COV prodotto < 130 g/l

Modalità di applicazione

Preparazione del supporto	:	La superficie deve essere asciutta, pulita, esente da olio e grassi. Si consiglia l'applicazione di due strati di NATUR WOOD PLUS e di ripetere il trattamento una volta ogni due anni.
Preparazione del prodotto	:	Mescolare fino a colore e consistenza uniformi. Per ridurre l'intensità della tinta è possibile mescolare i colorati con NATUR WOOD PLUS trasparente.
Metodo applicativo	:	- pennello Per ottenere il massimo effetto di impregnazione si consiglia l'applicazione ad immersione o flow-coating.
Diluizione	:	il prodotto è pronto all'uso.
Essiccazione ad aria (20°C - 65% UR)	:	Fuori polvere : 30 <i>minuti</i> Al tatto : 60 <i>minuti</i>
Riverniciabile	:	attendere 3 ore tra le due applicazioni.

NATUR WOOD PLUS

Impregnante all'acqua con filtri UV e cera

0814.

18/05/21 rev.02

NOTE:

Il legno deve avere umidità massima del 15%.

Non applicare con atmosfera nebbiosa o piovosa, o con UR superiore al 75%.

La temperatura del supporto e dell'ambiente deve essere compresa tra + 5 e 35°C.

Applicazioni esterne devono essere protette dalla pioggia per almeno 24 ore, e comunque fino a completa essiccazione.

TEME IL GELO. Conservare il prodotto immagazzinato a temperatura tra + 5 e 35°C.

Le informazioni della presente scheda tecnica sono fornite in base alle nostre migliori esperienze e conoscenze tecniche; non esentano comunque gli utilizzatori dall'effettuare prove e collaudi preventivi determinandone l'idoneità all'uso. Per ulteriori informazioni tecniche o per cicli specifici e/o applicazioni particolari consultare la nostra ASSISTENZA TECNICA.

La presente annulla e sostituisce le precedenti. Verificare di essere in possesso dell'ultima versione. I dati sopra indicati servono a facilitare l'uso dei prodotti ai nostri clienti, non comportano però alcuna responsabilità della casa per applicazioni effettuate al di fuori del suo controllo.

IMPA S.p.A Unipersonale Via Crevada, 9/E 31020 San Pietro di Feletto (TV), Italy Tel. +39 0438 4548 Fax +39 0438 454915
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Fassa S.r.l. - info@impa.it www.impa.it