

# VERNICE PARQUETS HYDRO SATINATA

**0767.**

Vernice satinata per parquet all'acqua

29/07/21 rev.05

### Descrizione e impieghi

Vernice trasparente satinata idrodiluibile, di elevata durezza e resistenza al graffio, indicata per la verniciatura di parquet in legno. Particolarmente idonea per applicazioni in ambienti chiusi.

### Caratteristiche tecniche

Colore	:	trasparente-lattiginoso
Natura del legante	:	uretanico-acrilico
Aspetto del film secco	:	semiopaco - 20 ÷ 30 <i>gloss</i> (Gardner 60°)
Peso specifico	:	1.04 <i>kg/l</i> ( ± 0.02)
Viscosità	:	100 ÷ 150" Coppa ISO-DIN 6
Valore del pH	:	7.5 ÷ 8.5
Resa pratica indicativa	:	6 ÷ 8 <i>m²/l</i> con due strati.
Stabilità di stoccaggio	:	12 mesi in confezione integra.

**NB:** I dati sono rilevati alla temperatura di 20°C.

Prodotto conforme alla Direttiva **2004/42/CE**; Categoria **A/i**, BA: COV massimo 140 *g/l* (2010); COV prodotto < 140 *g/l*

### Modalità di applicazione

Preparazione del supporto	:	La superficie del legno deve essere asciutta, pulita ed esente da olio e grassi. Su legno nuovo applicare una prima mano di vernice opportunamente diluita; dopo 3 ore carteggiare, togliere la polvere e dare una mano ulteriore senza diluizione. Nel caso di legno già verniciato, carteggiare la superficie per rimuovere i precedenti strati di vernice, eliminare la polvere e procedere con l'applicazione della VERNICE PARQUETS HYDRO SATINATA.
Metodo applicativo	:	- pennello - rullo - aerografo: usare ugello Ø 1.3 ÷ 1.5 <i>mm</i> e pressione di 3 ÷ 4 <i>bar</i> .
Diluizione	:	5% di acqua per l'impiego a pennello o rullo, 10% per l'applicazione a spruzzo.
Essiccazione ad aria (20°C - 65% UR)	:	Fuori polvere : 15 <i>minuti</i> Al tatto : 30 <i>minuti</i> In profondità : 3 <i>ore</i>

### **NOTE:**

Il legno deve avere umidità massima del 15%.

Non applicare con atmosfera nebbiosa o piovosa, o con U.R. superiore al 75%.

La temperatura del supporto e dell'ambiente deve essere compresa tra + 10 e 35°C.

# VERNICE PARQUETS HYDRO SATINATA

**0767.**

**Vernice satinata per parquet all'acqua**

29/07/21 rev.05

### **Avvertenze:**

Prodotto per uso professionale.

Consultare sempre la scheda di sicurezza prima dell'uso.

Lo smaltimento del recipiente/prodotto deve essere effettuato in conformità alla regolamentazione nazionale.

**TEME IL GELO.** Conservare il prodotto immagazzinato a temperatura tra + 5 e 35°C.

Le informazioni della presente scheda tecnica sono fornite in base alle nostre migliori esperienze e conoscenze tecniche; non esentano comunque gli utilizzatori dall'effettuare prove e collaudi preventivi determinandone l'idoneità all'uso. Per ulteriori informazioni tecniche o per cicli specifici e/o applicazioni particolari consultare la nostra ASSISTENZA TECNICA.

La presente annulla e sostituisce le precedenti. Verificare di essere in possesso dell'ultima versione. I dati sopra indicati servono a facilitare l'uso dei prodotti ai nostri clienti, non comportano però alcuna responsabilità della casa per applicazioni effettuate al di fuori del suo controllo.

**IMPA S.p.A Unipersonale** Via Crevada, 9/E 31020 San Pietro di Feletto (TV), Italy Tel. +39 0438 4548 Fax +39 0438 454915  
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Fassa S.r.l. - [info@impa.it](mailto:info@impa.it) [www.impa.it](http://www.impa.it)