

## INTENSA

## 0218

**Idropittura traspirante per interno ad alta copertura anche su cartongesso**

23/06/17 LRC/nz

### Descrizione e impieghi

INTENSA è un'idropittura traspirante a base di copolimeri vinilici, di piacevole aspetto opaco, caratterizzata da elevata copertura, buona dilatazione e punto di bianco.

Permette di ottenere ottimi risultati soprattutto su ampie superfici; è indicata per supporti in gesso e cartongesso opportunamente trattati e per tutte le superfici interne dove sia richiesta una buona traspirabilità come nelle cucine, nei bagni, ecc.

Può essere applicata su intonaci civili a base di calce, malta di cemento e cementizia in genere.

Il prodotto può essere tinteggiata utilizzando le paste IMPACOLOR UNI serie 6003 oppure le basi colorate PINTOLAK serie 0303.

### Caratteristiche tecniche

Colore	:	bianco
Natura del legante	:	dispersione vinilica
Aspetto del film secco	:	opaco (UNI 10795)
Peso specifico	:	1.78 kg/l ( ± 0.02)
Viscosità	:	26000 ÷ 30000 mPa.s Brookfield RVT rpm 20 s 6
Resa pratica indicativa*	:	4 ÷ 5 m <sup>2</sup> /l con due strati
Stabilità di stoccaggio	:	24 mesi in confezione integra.

\*La resa può variare in funzione della ruvidità e dell'assorbimento del supporto e in relazione al sistema di applicazione adottato.

**NB:** I dati sono rilevati alla temperatura di 20°C.

Prodotto conforme alla Direttiva **2004/42/CE-IIA(a)** contenuto massimo di COV: 30 g/l (2010)

### Modalità di applicazione

Preparazione del supporto	:	Il supporto deve essere stagionato, non sfarinante e pulito (privo di grasso, olio e altri agenti contaminanti). In caso di superfici degradate asportare tutte le tracce di vecchie pitture non aderenti ed eventuali efflorescenze. In presenza di muffe o alghe eseguire un trattamento con DECISO cod. 0610, lavare la parete e applicare RENOVO cod. 0600. Su intonaco livellare le eventuali imperfezioni con un rasante idoneo, e lasciare stagionare le parti trattate; stuccare e livellare fori, crepe, cavillature con IMPASTUK UNIVERSAL EXTRA serie 0401, oppure IMPASTUK POLVERE EXTRA cod. 0418. Su intonaco nuovo, spolverante o molto assorbente, su stuccature o vecchie pitture sfarinanti, applicare uno strato di fissativo-isolante per uniformare l'assorbimento del fondo. I nostri prodotti idonei sono POLY VA cod. 0003 o POLY ACRYL cod. 0004, oppure SUPERFIX cod. 0010, opportunamente diluiti.
---------------------------	---	---

## INTENSA

## 0218

**Idropittura traspirante per interno ad alta copertura anche su cartongesso**

23/06/17 LRC/nz

Dopo essiccazione continuare con l'applicazione di due strati di INTENSA.

- |                           |   |   |
|---------------------------|---|---|
| Preparazione del prodotto | : | Mescolare fino a colore e consistenza uniformi.                 |
| Metodo applicativo        | : | - pennello - rullo - spruzzo - airless                          |
| Diluizione in peso        | : | 30 ÷ 35% di acqua per il primo strato, 25 ÷ 30% per il secondo. |
| Diluizione in volume      | : | 45 ÷ 50% per il primo strato, 35 ÷ 45% per il secondo.          |
| Riverniciabile            | : | attendere 3 ÷ 4 ore tra le due applicazioni.                    |

**NOTE:**

Non applicare con UR superiore al 75%.

La temperatura del supporto e dell'ambiente deve essere compresa tra + 5 e 35°C.

**TEME IL GELO.** Conservare il prodotto immagazzinato a temperatura tra + 5 e 35°C.

Le informazioni della presente scheda tecnica sono fornite in base alle nostre migliori esperienze e conoscenze tecniche; non esentano comunque gli utilizzatori dall'effettuare prove e collaudi preventivi determinandone l'idoneità all'uso. Per ulteriori informazioni tecniche o per cicli specifici e/o applicazioni particolari consultare la nostra ASSISTENZA TECNICA.