



Cebos Color Srl
24040 Osio Sopra (BG)
Via dei Dossi, 7
Tel. +39 035 265141
Fax +39 035 2651431
C.F. & P.Iva 02567630161
info@cebos.it
www.ceboscolor.it

Revisione n.2
Data revisione: 15/07/2019

SCHEMA TECNICA

ST C.007

CEBOIRON GRIGIO/NERO

Descrizione

Finitura acrilica all'acqua per interni ed esterni, semicoprente, con pigmenti micacei e perlescenti.

Confezioni disponibili

Grigio Nero 1 Lt – 2,5 Lt

Colorazione

Il prodotto è colorabile con il sistema tintometrico CeboColorStation o con i coloranti universali CeboKit nei dosaggi riportati sulle cartelle colori. Sono ovviamente possibili colorazioni diverse da quelle di cartella, variando i dosaggi previsti e/o mescolando i coloranti fra loro. Dovendo preparare più confezioni della stessa tinta è consigliabile utilizzare coloranti e prodotti aventi lo stesso lotto di produzione.

Diluizione

Non prevista.

Miscelazione

Miscelare bene il prodotto prima dell'utilizzo.

Supporti idonei

Sono idonei tutti i supporti a gesso, a calce, a civile. Verificare che i fondi siano perfettamente puliti, asciutti e uniformi nell'aspetto e nell'assorbimento.

Preparazione dei supporti

CeboIron può essere utilizzato su diversi prodotti della linea Cebos color, per conoscere la corretta preparazione del supporto fare riferimento al ciclo applicativo dell'effetto desiderato.

Applicazione

In funzione dell'effetto prescelto, CeboIron può essere applicato con frattone in acciaio o spugna sintetica, in una o due mani, attendere 4-6 ore tra la prima e la seconda mano

Le informazioni sull'applicazione sono contenute nei video, nelle cartelle e nei cataloghi.

Caratteristiche Tecniche

Essiccazione: 4-6 h

Resa teorica: 10-15 m²/litro

Aspetto fisico: Liquido, grigio

Peso Specifico: Grigio 1,10 g/cm³ Nero 1,23 g/cm³

pH: 8.5-9.5

Classificazione VOC (direttiva 2004/42/CE)

Categoria prodotto: Pitture per effetti decorativi (I)

Limite massimo consentito (2010) per prodotto pronto all'uso 200 g/l

CeboIron Grigio/Nero contiene VOC: 32 g/l

Stoccaggio

Il prodotto ha durata garantita 24 mesi se conservato in confezioni originali a temperature comprese tra +5 e +35 °C, in luogo ben asciutto e ventilato, lontano dai raggi del sole e da fonti di calore.

Indicazioni di sicurezza

Il prodotto non necessita di particolari misure protettive ambientali o personali; tuttavia è consigliabile evitare contatti prolungati con la pelle. Nel caso di contatto oculare lavare immediatamente gli occhi con acqua pulita; qualora insorgessero irritazioni consultare un medico. Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa Scheda di Sicurezza.

La presente Scheda Tecnica sostituisce e annulla tutte le altre Schede relative al prodotto descritto, redatte in data precedente. Tutte le informazioni riportate in questa Scheda Tecnica derivano dalla nostra migliore esperienza: tuttavia la Scheda non implica alcuna acquisizione di responsabilità da parte della nostra Società per applicazioni al di fuori del nostro diretto controllo. Il nostro Ufficio Tecnico rimane sempre a vostra disposizione per fornire ulteriori informazioni o chiarimenti.