

ALPHA CHALIX

Pittura minerale
a base di grassello di calce
per esterni



Pittura minerale a base di grassello di calce, per superfici murali all'esterno, conforme alla norma DIN 18363.

CARATTERISTICHE PRODOTTO

Composizione:	A base di grassello di calce contenente il 98,8% di Idrossido di Calcio, ricavato dalla cottura in forni a legna di pietre selezionate e spento in vasche di decantazione per almeno 24 mesi
Principali proprietà	<ul style="list-style-type: none"> - Pittura murale indicata per la tinteggiatura e la manutenzione di edifici storici - Elevata permeabilità al vapore acqueo - Di aspetto opaco minerale - Da applicarsi su intonaci, pitture o rivestimenti a base calce

CARATTERISTICHE TECNICHE

Viscosità:	Brookfield 5000 - 6000 cps a 23°C
Massa volumica (densità):	1,34 ± 0,05 kg/dm ³
pH:	12 - 13
Contenuto solido:	39 ± 2% in volume; 42,5 ± 2% in peso
Essiccazione a 23°C / 65% U.R.:	Secco al tatto: 1 - 2 ore
Sovrapplicazione:	Dopo 3 - 4 ore
Colorazione:	Unicamente con il sistema tintometrico Acomix di Akzo Nobel impiegando le basi W05 e M15
Confezioni:	5 e 15 l
Valore limite UE per il contenuto	Cat. A/c: 40 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 10 g/l di COV
Valori fisici secondo EN 1062	
Aspetto del film:	G ₃ Opaco ≤ 10 G.U. 85°; 2 G.U. 85°

Spessore del film secco:	E_1	$\leq 50 \mu\text{m}$
Granulometria:	S_1 Fine	$< 100 \mu\text{m}$
Permeabilità al vapore (ISO 7783-2):	V_1 Alta	$S_d = < 0,0045 \text{ m}$ $V > 150 \text{ g}/(\text{m}^2 \cdot \text{d})$
Permeabilità all'acqua:	W_1 Alta	$W = 1,35 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}_{0,5})$

Condizioni ambientali per l'applicazione

Temperatura: 8 - 30 °C ; Umidità relativa: max 85%
L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. In tali casi attendere almeno 48 ore tra una mano e l'altra.

Metodi e strumenti

A pennello.

Diluizione

Al 100% in volume con acqua.

Resa

15 – 18 m²/l per mano.

La resa può variare in base alle caratteristiche di ruvidità, porosità e assorbimento dei supporti.

Pulizia attrezzi

Con acqua subito dopo l'utilizzo.

Conservazione

In confezioni ben chiuse, in luogo fresco ed asciutto, al riparo dal gelo e da fonti di calore.

Avvertenze

Il processo di carbonatazione è piuttosto lento. Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni climatiche favorevoli come sopraindicato. L'aspetto cromatico è influenzato dalle caratteristiche chimico-fisiche dei supporti interessati e dalle condizioni ambientali che accompagnano le fasi di applicazione e di essiccazione. In particolare l'applicazione eseguita con temperature estreme (< 8 °C e > 30 °C), influenza negativamente il processo di carbonatazione. La conseguente presenza di idrossido di calcio attivo, a seguito di dilavamenti da parte dell'acqua piovana può dare origine, alla formazione di antiestetiche macchie o colature biancastre insolubili difficilmente rimovibili. Al fine di evitare tali fenomeni riteniamo necessario proteggere le superfici nei confronti di eventi piovosi e dal sole posizionando appositi teli ombreggianti. I sistemi che prevedono l'impiego di ALPHA CHALIX come finitura vanno applicati su supporti perfettamente asciutti e stagionati. Operazioni quali carteggiatura, sabbatura o rimozione con fiamma, ecc., dei vecchi strati di pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Lavorare in ambienti ben ventilati e indossare necessariamente gli idonei mezzi di protezione individuale. Per maggiori informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza.

SISTEMI DI APPLICAZIONE

Preparazione

Intonaci nuovi con finitura al civile a base di calce:
Attendere la totale stagionatura; accurata spazzolatura

Intonaci irregolari mai tinteggiati:
Accurata spazzolatura; uniformare le superfici, dopo averle preventivamente inumidite, impiegando il rasante a base di calce

idraulica naturale ECORAS; attendere almeno 10 giorni per favorire la totale stagionatura; accurata spazzolatura

Intonaci vecchi rappezzati con microlesioni da ritiro

Accurata spazzolatura; inumidire preventivamente le superfici; applicare una mano di ECORAS PENNELLABILE miscelato con il 55% di acqua; attendere la totale essiccazione e rimuovere le incoerenze tramite spazzolatura

Vecchie pitture organiche:

Rimozione totale delle pitturazioni esistenti con lo sverniciatore POLYFILLA PRO S100 e successiva idropulitura; attendere l'essiccazione; applicare come fondo una mano di FONDO SETALIET diluito al 100% in volume con acqua; attendere almeno 24 ore; inumidire preventivamente le superfici; applicare una mano di ECORAS PENNELLABILE miscelato con il 55% di acqua; attendere la totale essiccazione e rimuovere le incoerenze tramite spazzolatura

Vecchi rivestimenti minerali a base calce ben aderenti:

Rimuovere le incoerenze tramite spazzolatura o idropulitura.

Superfici interessate dalla presenza di muschi, muffe e licheni

Rimozione dei microrganismi presenti con idropulitura; attendere l'essiccazione; applicare una mano non diluita di ALPHA DESINFECTOR e attendere almeno 6 ore prima dell'applicazione del prodotto di fondo più idoneo in base alla natura ed alla conservazione delle superfici interessate

Finitura

Applicare tre mani di ALPHA CHALIX con un intervallo di almeno 3 – 4 ore tra una mano e l'altra

Note

Tutte le informazioni contenute in questo documento hanno carattere puramente indicativo e riportano solo alcuni esempi di supporto che non rappresentano la totalità delle situazioni che in pratica potrebbero essere interessate, pertanto qualora si rendesse necessario intervenire su supporti non indicati o si rendessero necessari ulteriori chiarimenti Vi invitiamo a contattare il ns. Servizio di Assistenza Tecnica. Inoltre, per la corretta preparazione dei supporti e l'applicazione dei prodotti valgono le regole della posa a regola d'arte, così come riportato nel quaderno di Sikkens "La preparazione dei supporti in muratura", che vi invitiamo a consultare.

VOCI DI CAPITOLATO

Dicitura da inserire nei capitolati d'appalto e preventivi

Pittura minerale a base di grassello di calce, per superfici murali all'esterno, conforme alla norma DIN 18363 (Tipo ALPHA CHALIX)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Viscosità:

Brookfield 5000 - 6000 cps a 23°C

Massa volumica (densità):

1,34 ± 0,05 kg/dm³

Ph:

12 - 13

Contenuto solido:

39 ± 2% in volume; 42,5 ± 2% in peso

Essiccazione a 23°C / 65% U.R.

Secco al tatto: 1 – 2 ore

Sovrapplicazione:

Dopo 3 – 4 ore

Colorazione:

Unicamente con il sistema tintometrico Acomix di Akzo Nobel impiegando le basi W05 e M15

Confezioni:	5 e 15 l
Valore limite UE per il contenuto COV:	Cat. A/c: 40 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 10 g/l di COV

Valori fisici secondo EN 1062

Aspetto del film:	G ₃ Opaco	≤ 10 G.U. 85°; 2 G.U. 85°
Spessore del film secco:	E ₁	≤ 50 μm
Granulometria:	S ₁ Fine	<100 μm
Permeabilità al vapore (ISO 7783-2):	V ₁ Alta	Sd = < 0,0045 m V > 150 g/(m ² * d)
Permeabilità all'acqua:	W ₁ Alta	W = 1,35 kg/(m ² * h _{0,5})

L'efficacia dei nostri prodotti e sistemi è basata su anni di esperienza pratica e ricerca condotta nei nostri laboratori. Garantiamo che la qualità del lavoro realizzato con i nostri prodotti, soddisfa i requisiti d'idoneità previsti da Akzo Nobel Coatings S.p.A., a condizione che tutte le istruzioni da noi impartite siano correttamente seguite e il lavoro sia stato eseguito secondo perizia e professionalità. Nel caso in cui il risultato finale sia stato influenzato negativamente da circostanze indipendenti dalla nostra volontà, ogni e qualsiasi responsabilità è espressamente esclusa e declinata. L'acquirente è tenuto a verificare se i prodotti consegnati sono adatti per l'uso previsto. Ci riserviamo di modificare il contenuto del presente documento, senza alcun preavviso. Non appena una nuova versione di questa scheda tecnica sarà disponibile, questa non sarà più valida.

Akzo Nobel Coatings SpA Decorative Paints
 Via Pietro Nenni, 14
 28053 Castelletto Sopra Ticino (NO)
 T +39 0331 916611
 F +39 0331 916635

www.sikkens.it
www.sikkenscolore.it
www.sikkensdecor.it
servizio.clienti@akzonobel.com



L'efficacia dei nostri prodotti e sistemi è basata su anni di esperienza pratica e ricerca condotta nei nostri laboratori. Garantiamo che la qualità del lavoro realizzato con i nostri prodotti, soddisfa i requisiti d'idoneità previsti da Akzo Nobel Coatings S.p.A., a condizione che tutte le istruzioni da noi impartite siano correttamente seguite e il lavoro sia stato eseguito secondo perizia e professionalità. Nel caso in cui il risultato finale sia stato influenzato negativamente da circostanze indipendenti dalla nostra volontà, ogni e qualsiasi responsabilità è espressamente esclusa e declinata.

L'acquirente è tenuto a verificare se i prodotti consegnati sono adatti per l'uso previsto. Ci riserviamo di modificare il contenuto del presente documento, senza alcun preavviso. Non appena una nuova versione di questa scheda tecnica sarà disponibile, questa non sarà più valida.