

UNIFORMA

FISSATIVO UNIFORMANTE PIGMENTATO IDRODILUIBILE PER INTERNI ED ESTERNI

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

UNIFORMA è un fissativo pigmentato formulato a base di copolimeri acrilici in emulsione acquosa, pigmenti selezionati, cariche micronizzate ed additivi specifici che gli conferiscono le seguenti caratteristiche: OTTIMO POTERE PENETRANTE, OTTIMO POTERE MASCHERANTE, ELEVATO POTERE UNIFORMANTE, BUONA COPERTURA SIA SU SUPERFICI NUOVE CHE GIÀ PITTURATE, BUONA TRASPIRABILITÀ E FACILITÀ DI APPLICAZIONE.

CAMPI D'IMPIEGO

UNIFORMA è idoneo per il trattamento di superfici murali esterne ed interne ed è particolarmente indicato per la preparazione dei supporti in cartongesso.

È indicato per applicazioni su intonaci civili a base di calce e cemento e come fondo isolante per sistemi termici a cappotto.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO SPECIFICO: 1,47 - 1,53 Kg/l.

VISCOSITÀ: 10000 - 12000 Cps (brookfield, spindle 5, velocità 20 rpm).

RESA TEORICA PER MANO: 10-12 m²/l. (la resa può variare in funzione della ruvidità, porosità ed assorbimento del supporto, nonché del sistema di applicazione adottato).

SPESSORE MEDIO DEL FILM ESSICCATO: circa 60 micron in 2 mani.

RESIDUO SECCO: 60% ± 1%.

ASPETTO E FINITURA: opaco; finitura liscia.

LIMITI DI EMISSIONE DI Composti Organici Volatili (VOC): Valore limite UE di COV (Direttiva 2004/42/CE) per questo prodotto (Cat. A/c ; BA): 75 g/l (2007); 40 g/l (2010). UNIFORMA contiene al massimo 40 g/l di COV.

MODO D'IMPIEGO

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

SU MURO NUOVO: accertarsi che il supporto sia ben stagionato (almeno 28 gg), perfettamente asciutto, privo di elementi non perfettamente aderenti e di efflorescenze saline; successivamente applicare il fissativo UNIFORMA.

SU MURO GIÀ TRATTATO: asportare le vecchie pitture deteriorate, eseguire eventuali rappezzi e stuccare e poi procedere come su muro nuovo.

APPLICAZIONE: UNIFORMA può essere applicato con pennello di pura setola, rullo di lana oppure a spruzzo.

ESSICCAZIONE a 20°C e 65% U.R.: fuori polvere dopo circa 2 ore, in profondità dopo circa 24 ore.

TEMPO FRA UNA MANO E L'ALTRA: almeno 4 - 6 ore a 20°C.

DILUIZIONE: 20 - 30% di acqua.

Diluire il prodotto in funzione del sistema di applicazione adottato.

CONDIZIONI AMBIENTALI: il prodotto può essere applicato a temperature (dell'ambiente e/o del supporto) comprese tra 5°C e 35°C ed in assenza di pioggia imminente. Evitare l'applicazione su pareti assolate.

AVVERTENZE: Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni climatiche favorevoli come sopra indicato. L'applicazione del prodotto in condizioni atmosferiche non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione, compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. Intonaci e rappezzi non stagionati possono causare scolorimento, aloni e la comparsa di efflorescenze saline.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI: Con acqua subito dopo l'uso.

CONFEZIONI DI VENDITA: 5l - 14 l.

COLORI DISPONIBILI: bianco.

UNIFORMA può essere colorato utilizzando in sistema tintometrico S2K.

CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO: se il prodotto è stoccato in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal gelo, si conserva per almeno 18 mesi a partire dalla data di acquisto.

NOTE:

Questo documento è stato redatto al meglio delle nostre conoscenze tecniche e scientifiche.

La Di Donato Spa non si assume alcuna responsabilità circa i risultati ottenuti nell'impiego di questo prodotto in quanto le condizioni e le modalità applicative non sono da noi controllabili.

Consigliamo pertanto di verificare preliminarmente l'idoneità del prodotto al caso specifico.