

GREY FIX

Fissativo pigmentato idrodiluibile

0011.

15/04/19 rev.03



Descrizione e impieghi

Fissativo acrilico pigmentato idrodiluibile con ottimo potere penetrante, idoneo per il trattamento di superfici murali esterne ed interne, in particolare per la preparazione del cartongesso.

E' indicato per applicazioni su intonaci civili nuovi o vecchi a base di calce e cemento in genere e come fondo isolante per sistemi termici a cappotto.

Il prodotto può essere colorato utilizzando il sistema tintometrico ADVANCE HT.

Caratteristiche tecniche

Colore	: bianco
Aspetto del film secco	: opaco
Peso specifico	: 1.47 kg/l (± 0.02)
Viscosità	: 10000 ÷ 14000 mPa.s Brookfield
Resa pratica indicativa	: 10 ÷ 12 m ² /l in funzione dell'assorbimento del supporto
Stabilità di stoccaggio	: 24 mesi in confezione integra.

NB: I dati sono rilevati alla temperatura di 20°C.

Prodotto conforme alla Direttiva **2004/42/CE-IIA(h)** contenuto massimo di COV: 30 g/l (2010)

Modalità di applicazione

Preparazione del supporto	: Il supporto deve essere stagionato, consistente e pulito (privo di grasso olio e altri agenti contaminanti). Asportare le vecchie pitture non aderenti ed eventuali efflorescenze. In presenza di muffe o alghe eseguire un trattamento con DECISO cod. 0610, lavare la parete, e quando è perfettamente asciutta applicare RENOVO cod. 0600. Su intonaco livellare le eventuali imperfezioni con un rasante idoneo, e lasciare stagionate le parti trattate; all'interno stuccare e livellare fori, crepe, cavillature con IMPASTUK UNIVERSAL EXTRA serie 0401 oppure IMPASTUK POLVERE EXTRA serie 0418. Su supporto asciutto applicare GREY FIX opportunamente diluito.
Preparazione del prodotto	: Mescolare fino a colore e consistenza uniformi.
Metodo applicativo	: - pennello - rullo - spruzzo
Diluizione in peso	: 20 ÷ 25% di acqua
Diluizione in volume	: 30 ÷ 35% di acqua
Riverniciabile	: dopo 4 ÷ 6 ore

GREY FIX

0011.

Fissativo pigmentato idrodiluibile

15/04/19 rev.03

NOTE:

Non applicare con atmosfera nebbiosa o piovosa, o con UR superiore al 75%.

La temperatura del supporto e dell'ambiente deve essere compresa tra + 5 e 35°C.

TEME IL GELO. Conservare il prodotto immagazzinato a temperatura tra + 5 e 35°C.

Le informazioni della presente scheda tecnica sono fornite in base alle nostre migliori esperienze e conoscenze tecniche; non esentano comunque gli utilizzatori dall'effettuare prove e collaudi preventivi determinandone l'idoneità all'uso. Per ulteriori informazioni tecniche o per cicli specifici e/o applicazioni particolari consultare la nostra ASSISTENZA TECNICA.

La presente annulla e sostituisce le precedenti. Verificare di essere in possesso dell'ultima versione. I dati sopra indicati servono a facilitare l'uso dei prodotti ai nostri clienti, non comportano però alcuna responsabilità della casa per applicazioni effettuate al di fuori del suo controllo.

IMPA S.p.A Unipersonale Via Crevada, 9/E 31020 San Pietro di Feletto (TV), Italy Tel. +39 0438 4548 Fax +39 0438 454915
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Fassa S.r.l. - info@impa.it www.impa.it