

Disboxan 452 Wetterschutz

Impregnante silossanico puro, idrofobico, trasparente, non visibile

Descrizione del Prodotto

<p>Descrizione</p>	<p>Svolge un'importante funzione di impregnazione di superficie su materiali edili porosi. Modifica sostanzialmente l'angolo di bagnatura dell'acqua, rendendo i supporti idrorepellenti senza alterarne la tipica porosità e le caratteristiche di traspiranza. Idoneo su supporti quali intonaci, laterizi, arenarie, cementi e loro derivati, purché porosi. Il fattore di assorbimento capillare di acqua dei vari supporti viene ridotto di oltre il 90%.</p>
<p>Campo di Applicazione</p>	<p>La totale trasparenza, traspiranza e opacità di Disboxan 452 Wetterschutz ne consente l'impiego per rendere fortemente idrorepellenti, senza alterazione dell'aspetto originale, intonaci decorati con pitture a calce o ai silicati. Può essere utilizzato da solo o in combinazione con protettivi di finitura. In combinazione con protettivi: per supporti non pitturati, dopo l'impregnazione con Disboxan 452 Wetterschutz, è possibile l'applicazione delle finiture delle linee minerali Sylitol o AmphiSilan. E' anche possibile applicare come finiture i prodotti sintetici per facciate, escludendo come supporto gli intonaci a calce. Per questi e nei casi di presenza di crepe diffuse (non dinamiche) viene applicato l'elastomero diffusivo Capa-flex. Per supporti in cemento armato non pitturati: - effetti trasparenti o velati: finiture con Disbocret 535 BetonLasur. - effetti coprenti: finiture con Disbocret 515 Betonfarbe.</p>
<p>Proprietà del materiale</p>	<p>Un sistema particolare riguarda la riparazione su mattoni chiari, delle fughe di malta, di allettamento di laterizi e piastrelle a vista. Questa riparazione viene svolta in modo molto rapido e sicuro. Si basa su una prima impregnazione con Disboxan 452 Wetterschutz, una successiva spatolatura con cazzuole normali di malte impastate con Disbon Konzentrat 760 e sulla pulizia veloce (grazie all'idrorepellenza generata da Disboxan 452 Wetterschutz) delle parti di malta in esubero. Applicare un'ulteriore mano con Disboxan 452 Wetterschutz.</p> <p>Disboxan 452 Wetterschutz possiede un forte potere di penetrazione nei supporti, e non viene rifiutato dalla tipica umidità residua presente negli intonaci, nei cementi e nei laterizi. Lo strato superficiale permeato risulta idrorepellente senza modificare la caratteristica di traspiranza, e i supporti protetti da imbibizioni di acque meteoriche e dai possibili conseguenti fenomeni disgreganti del gelo. La migrazione verso l'esterno di eventuali soluzioni saline viene fortemente contrastata. Nell'arco di poche ore si trasforma in microconcrezioni silicee all'interno dei pori dei supporti che risultano chiusi al passaggio dell'acqua, ma con dimensioni libere tali da lasciar fluire il vapore. Pur essendo un prodotto di semplice impregnazione risponde alle prescrizioni DIN 4108.3 che qualifica i protettivi per facciate che, per la loro contemporanea forte idrorepellenza e alta diffusività, concorrono al risparmio energetico degli edifici.</p>
<p>Imballaggi</p>	<p>Nota Bene: questi prodotti generano una valida barriera alla migrazione di soluzioni saline. Quando il fenomeno è generalizzato e cospicuo è necessario procedere con lo specifico Sistema Capatect Sanierputz. In presenza di infestazione di muffe, muschi o alghe è necessario un pretrattamento con Capatopx.</p> <p>Confezioni da 10 litri.</p>



SCHEDA TECNICA

Colori	Trasparente, incolore. Non può essere miscelato con altri formulati.
Magazzinaggio	Il prodotto è confezionato in idonei imballi. Ogni confezione è specificatamente etichettata e riporta il codice di produzione che identifica l'impianto e il periodo di produzione. Il prodotto deve essere tenuto al fresco, ma al riparo dal gelo, nelle confezioni originali ben chiuse e lontano da fonti di calore. Nelle confezioni originali sigillate la stabilità è garantita per un anno.
Dati tecnici	■ Densità: Ca. 0,8 kg/l ■ Flash point: 37°C

Applicazione

Supporti idonei	Intonaci, laterizi, arenarie, cementi e loro derivati, purché porosi.
Preparazione del substrato	Accertarsi che l'umidità residua nei paramenti a mattone non superi il 3-4%: in caso contrario si possono verificare sbiancamenti sottostanti la protezione e quindi permanenti. Il supporto deve essere pulito, stabile, non ghiacciato, asciutto, privo di sostanze che potrebbero inibire una corretta adesione. Inoltre deve essere privo di fessure, giunzioni, porosità grossolane, ecc., al fine di evitare la penetrazione di umidità e pioggia.
Metodo di applicazione	E' applicabile a pennello, rullo o con metodo flow-coating.
Diluizione	Applicare tal quale, senza diluizione.
Consumo/Resa	Circa 200-400 ml/m ² 2,5-5 m ² /l, secondo assorbimento del supporto.
Condizioni di applicazione	Non applicare su superfici bagnate, calde, o sotto l'azione diretta del sole, con vento forte o umidità dell'aria superiore all'80%. Non lavorare con temperature inferiori a +5°C o superiori a +30°C (prodotto, aria, supporto). Proteggere le applicazioni fresche per almeno 4 ore da pioggia, nebbia e rugiada.
Essiccazione/Tempo di essiccazione	Tempo di essiccazione: 2 ore a 20°C e 60% U.R. <i>Sovrapplicabilità</i> dopo 4 ore con se stesso o con protettivi a solvente. dopo 72 ore con protettivi ad acqua.

Avvertenze

Indicazioni di pericolo/Consigli di prudenza (Stato alla data di pubblicazione)	Liquido e vapori infiammabili. Può provocare sonnolenza o vertigini. Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle. Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare. Non respirare la nebbia/i vapori/gli aerosol. Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia. NON provocare il vomito. Uso ristretto agli utilizzatori professionali. Contiene: nafta (petrolio), frazione pesante di «hydrotreating».
Smaltimento	Dopo l'utilizzo non disperdere i contenitori nell'ambiente. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale/nazionale. Conferire i contenitori con residui di prodotto liquido ai punti di raccolta rifiuti per pitture e smalti.

Aggiornamento: novembre 2017

La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base dello stato attuale della tecnica e delle nostre esperienze. Per quanto riguarda i numerosi sottofondi e le differenti condizioni degli elementi da trattare, l'acquirente/applicatore non viene esonerato dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, e di propria responsabilità, l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo d'impiego voluto, nelle condizioni in cui si trova il manufatto. Alla pubblicazione di una nuova edizione, il presente stampato perde la sua validità.

Consulenza tecnica In questo documento non è possibile analizzare tutti i fondi in pratica esistenti e il loro trattamento di rivestimento. Per i casi difficili o dubbi, consultate il nostro servizio di Assistenza Tecnica.