

ATTIVA

COD. 711101030

CURA DEL MURO AD ACQUA

Pittura isolante **antimacchia**



INTERNO

Superfici in muratura già trattate con vecchie pitture ben aderenti, legno (come mano di fondo)

- ◆ **ELEVATA COPERTURA**
- ◆ **POTERE RIEMPITIVO**
- ◆ **FACILE APPLICAZIONE**

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE

Pittura isolante opaca, inodore, specifica per il trattamento di superfici in muratura macchiate da fumi, nicotina, fuliggine, umido etc. Ottima copertura, potere riempitivo ed adesione al supporto. Grazie a speciali leganti è indicata anche come mano di fondo per legno, in quanto isola eventuali macchie dovute al trasudamento del tannino presente in alcuni legni resinosi o tropicali. Facile applicazione. Formaldeide Free*.

**Formaldeide inferiore ai limiti di soglia di rilevazione strumentale e non intenzionalmente aggiunta.*

PROPRIETÀ APPLICATIVE



APPLICAZIONE
Pennello, Rullo



DILUIZIONE IN VOLUME
Pronto all'uso; se necessario max 5%
con acqua potabile



TEMPI DI SOVRAPPLICAZIONE
(a 20°C e 65% U.R.)
Per ricopertura: 12 h*
Secco al tatto: 2-3 h



RESA
9-11 m²/L per mano

*In caso di macchie solubili in acqua (es. nicotina, fuliggine) aspettare almeno 24h.

COLORE

Bianco

PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE

ASPETTO	Opaco	
COMPOSIZIONE	A base di resine sintetiche in emulsione acquosa, pigmenti coprenti finemente macinati	
PESO SPECIFICO	1,24 ± 0,02 kg/L a 20° C	ISO 2811-1
VISCOSITÀ BROOKFIELD	5.500 ± 1000 cP a 20° C	(G4v20) ASTM D2196
CONTENUTO V.O.C. – C.O.V.	Primer. Valore limite UE (DIR 2004/42/CE) per questo prodotto (cat. A/g): 30 g/L (2010); Il prodotto contiene al massimo 1 g/L di C.O.V.	

CLASSIFICAZIONE UNI EN 13300

BRILLANTEZZA	Opaco < 10 a 85°	ISO 2813
GRANULOMETRIA	Fine < 100 µm	EN 21524

CICLO APPLICATIVO

Superfici in muratura: se presenti muffe sul supporto, eliminare gli inquinanti con Murisani Cleaner. Applicare se necessario una mano di Fissamuro Ambientesano, poi procedere con una o due mani di prodotto. Sovrapplicabile con sé stesso o preferibilmente con due mani di idropittura superlavabile (es. Murisan Fascia Gialla) o smalti per muro ad (es. XMuro).

Legno: eliminare eventuali tracce di resina. Applicare una o due mani di Cura del Muro. Ricoprire con smalti ad acqua (es. Relax Extra).

VOCI DI CAPITOLATO PER APPALTI E PREVENTIVI

Pittura isolante all'acqua inodore: a base di resine sintetiche in emulsione acquosa e pigmenti coprenti. Per applicazioni all'interno, su muri e legno. Trattamento contro macchie di fumo, nicotina, umido e sporco.

Peso specifico: 1,24 ± 0,02 kg/L a 20° C

NOTE ED AVVERTENZE GENERALI

1. In presenza di intonaci o rasanti freschi, attendere che siano asciutti e stagionati per almeno quattro settimane (o secondo le indicazioni del relativo fornitore).
2. Mescolare accuratamente prima e durante l'utilizzo.
3. In caso di pareti già pitturate, verificare la compatibilità e l'adesione del ciclo proposto.
4. Le rese sono calcolate su supporto adeguatamente preparato, liscio e mediamente assorbente; si consiglia di determinare la resa effettiva con prova pratica sul supporto specifico.
5. Non applicare con una temperatura ambiente e del supporto inferiore ai 5° C o superiore ai 30° C e con umidità relativa superiore all'85%.
6. Non miscelare con altri prodotti. Non tinteggiare. L'eventuale diluizione può diminuire le proprietà isolanti del prodotto.
7. In presenza di parti metalliche o tracce di ruggine (es. chiodi, viti etc.), trattare le zone con una pittura antiruggine (es. Chromidin 88).
8. Pulire gli attrezzi con acqua.
9. Per lo stoccaggio: conservare in luogo asciutto e preservare dal gelo.

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Dette informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della Società e sono indicative: qualora fossero necessarie ulteriori informazioni, contattare l'Assistenza Tecnica Edilizia e per la corretta preparazione del supporto e di posa in opera consultare i Manuali di Assovernici.

Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo S.p.A.

CQ Rev. 0
Settembre 2020